

管材

牌号: PRJ 5001-1

| | |
|-------|---------|
| 应用 | 管材 |
| 稳定剂类型 | 钙锌 |
| 典型添加量 | 2.5-3.5 |
| 润滑性 | ★★★★ |
| 产品形态 | 粉状 |

典型配方

| 原料 | 承压管 | PVC合金 (M PVC) 管材 | 其它管材 |
|-------------------|---------|----------------------|---------|
| PVC K68 | 100 | 100 | 100 |
| CPE | 6 | 6 | / |
| CaCO ₃ | 1-3 | 1-3 | 10-100 |
| PRJ5001-1 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 |
| ACR加工助剂 | 0-0.5 | 0-0.5 | / |
| 颜料 | 根据需要 | 根据需要 | 根据需要 |

产品特点

PRJ5001-1是一种管材挤出用复合钙锌稳定剂,它具有较高的润滑性能,良好的加工性能,低析出,并赋予最终管材制品优良的物理性能。产品为粉料,建议高混到120℃,低混到40℃出料。

在PVC合金(MPVC)承压管生产中,通过和CPE抗冲击改性剂联用可以提高管材的韧性,制造出管壁更薄的管材。加工中重点注意管材一定要保持最佳的加工工艺,以完全发挥CPE的优势。推荐典型的熔体温度为195 - 196℃。

所有原材料都经过严格检测并得到ISO9001:2008标准认证。每批产品出厂都经测试确保产品的质量稳定性,根据用户要求,每批出厂产品可附上质保证明。

包装

净含量25KG阀口袋或塑编集装吨袋,质保期一年。

储存

储存于干燥处,避免高温,防止与硫化物接触。

南京金陵化工厂有限责任公司

地址:南京市化学工业园金化路55号
 电话:(025) 85315451、84712677、84716016
 邮箱:zhouyongming@njchem.net

邮编:210047
 传真:(025) 85315451
 网址:www.njchem.net